FICHE TECHNIQUE

Version 5

AT170 Ruban Toile Laminé Forte Résistance Mécanique

Descriptif général
Ruban toile laminé brillant enduit d'une masse adhésive sensible à la pression.

- Résistant
- Facile à dérouler et découper
- Pouvoir adhésif immédiat très élevé
- Bonne résistance à l'abrasion
- Finition imperméable
- Conformable
- Adhésif non-corrosif

Propriétés techniques
Valeurs moyennes

Epaisseur du ruban	0.20mm
Résistance à la rupture	35 N/cm
Allongement	20%
Adhésion sur	
Acier	3.7 N/cm
Endos	2.3 N/cm
Perméabilité à la vapeur d'eau et humidité	25g/m2/24hrs
Conforme à la directive RoHS	Oui
Tenue en température	-50°C à +65°C
Température d'application	+10°C à +45°C
Température de stockage	+12°C à +25°C

NOTE
Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de spécification.
ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification résultera de la création d'une nouvelle version de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications envisagées et à tenir compte des modifications éventuelles. Veuillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique. Avant utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches signalétiques santé-sécurité. Ces fiches sont disponibles sur simple demande auprès d'Advance

STOCKAGE
Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif.
Durée du stockage:1 an

AFERA
Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

Adding more to adhesive tape

Advance Tapes France S.A.S.
7 Rue Jacques Daguerre, Z.I. Nord, 77100 Meaux, France

Tel. 00.33.(0)1.60.38.11.00
Fax. 00.33.(0)1.60.38.11.09
ventes@advancetapes.com

Export Sales & Account: 00.33.(0)1.60.38.11.03
verkauf@advancetapes.com
www.advancetapes.com

RCS Meaux : 303 457 741 00047
SAS au capital de 152 449 €
A.P.E. 4669B

bsi. ISO 9001 Quality Management
Q05026